

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 339 433
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89106906.4

(51) Int. Cl.⁴: **C08G 18/08 , C08G 18/10 ,
C08G 18/42 , C08G 18/64 ,
C09D 5/44**

(22) Anmeldetag: 18.04.89

(30) Priorität: 23.04.88 DE 3813866

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.11.89 Patentblatt 89/44

(64) Benannte Vertragsstaaten:
ES

(71) Anmelder: **BASF Lacke + Farben
Aktiengesellschaft
Max-Winkelmann-Strasse 80
D-4400 Münster(DE)**

(72) Erfinder: Weidemeier, Klaus
Liebigweg 9 a
D-4400 Münster(DE)

Erfinder: Hille, Hans-Dieter
In der Schlade 24
D-5060 Bergisch Gladbach(DE)
Erfinder: Schmidt, Winfried, Dr.
Spichernstrasse 36 c
D-4400 Münster(DE)
Erfinder: Müller, Bodo, Dr.
Mergentheimer Strasse 8
D-8700 Würzburg(DE)

(74) Vertreter: Lelfert, Elmar, Dr.
**BASF Lacke + Farben AG Patentabteilung
Max-Winkelmann-Strasse 80 Postfach 61 23
D-4400 Münster(DE)**

(64) Wasserverdünnbare Einbrennlacke und ihre Verwendung als Füllmaterial und
Steinschlagzwischengrund sowie Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien.

(67) Die Erfindung betrifft wasserverdünnbare Einbrennlacke, ihre Verwendung als Füllmaterial und Stein-
schlagzwischengrund sowie Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien.

Die wasserverdünnbaren Einbrennlacke enthalten als Bindemittel eine Kombination aus

(I) 20 bis 70 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Polyurethanharzes mit einer Säurezahl von 15-35,

(II) 20 bis 70 Gew.-% eines epoxidharzmodifizierten, wasserverdünnbaren Polyesters, der durch
Umsetzung eines Polyesters (A) mit einem Molekulargewicht (Zahlenmittel) unter 2000, einer Säurezahl von
35-240 und einer OH-Zahl von 56-320 mit 0,3 bis 1,5 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines Epoxidhar-
zes (B) auf Basis eines Bisphenols mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000 und/oder einem
mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat (C) dieses Epoxidharz unter solchen
Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren,
herstellbar ist,
und

(III) 0 bis 20 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes,
wobei die Summe der Komponenten (I) bis (III) jeweils 100 Gew.-% beträgt.

EP 0 339 433 A2

Xerox Copy Centre

Wasserverdünnbare Einbrennlacke und ihre Verwendung als Füllmaterial und Steinschlagzwischen- grund sowie Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien

Die Erfindung betrifft wasserverdünnbare Einbrennlacke auf der Basis einer Polyurethan-, Polyester- und ggf. Aminoplastharz-Mischung als Bindemittel sowie die Verwendung dieser Einbrennlacke als Füllmaterial und Steinschlagzwischengrund.

Außerdem betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien, bei dem

- 5 (1) ein Elektrotauchlack appliziert und eingebrannt wird,
- (2) ein Füllmaterial appliziert und eingebrannt wird und
- (3) eine ein- oder mehrschichtige Decklackierung appliziert und eingebrannt wird.

In einem weiteren Verfahren wird zusätzlich zwischen der Verfahrensstufe (1) und (2) ein wasserverdünnbarer Einbrennlack als Steinschlagzwischengrund appliziert und eingebrannt.

Bei der Lackierung von Automobilkarosserien werden an die als Füllmaterial und Steinschlagzwischengrund eingesetzten Einbrennlacke hohe Anforderungen gestellt. Die als Füllmaterialien einsetzbaren Einbrennlacke müssen insbesondere auch bei hohem Spritzfestkörper (≥ 40 Gew.-% mit Hilfe von elektrostatischen bzw. elektrostatisch unterstützten Spritzverfahren problemlos appliziert und ohne störende Bläschenbildung eingebrannt werden können sowie Füllerschichten liefern, die optimale Zwischenhaftungseigenschaften zeigen, d.h. einerseits muß die Füllerschicht gut auf der Elektrotauchlackierung haften und andererseits muß die Decklackschicht gut auf der Füllerschicht haften.

Eine wichtige Aufgabe der Füllerschicht besteht darin, Unebenheiten aufzufüllen und abzudecken, um den Untergrund für den nachfolgenden Decklack zu egalisieren. Diese Abdeckung von Untergrundstrukturen und Substratfehlern muß bewerkstelligt werden, ohne daß an der Füllerschicht umfangreiche Schleifarbeiten durchgeführt werden, eine Forderung, die nur erfüllt werden kann, wenn das Füllmaterial gute Verlaufseigenschaften zeigt.

Neben der optischen Qualität sind auch wichtige technische Eigenschaften der Lackierung, wie z.B. Korrosionsschutz und vor allem die Resistenz gegen Steinschlag und andere mechanische Angriffe, ganz entscheidend von der Qualität der Füllerschicht abhängig.

Bei der Verwendung von wasserverdünnbaren Einbrennlacken als Steinschlagzwischengrund besteht die Hauptforderung an diese Lacke darin, die Resistenz der gesamten Lackierung gegen Steinschlag deutlich zu verbessern.

Bisher wurden überwiegend Einbrennlacke auf Basis organischer Lösungsmittel als Füllmaterialien und Steinschlagzwischengrund verwendet.

Die Lackindustrie ist aus ökonomischen und ökologischen Gründen bestrebt, die lösungsmittelhaltigen Füllmaterialien durch wasserverdünnbare Füllmaterialien zu ersetzen.

So sind aus der DE-OS 35 37 855 wasserverdünnbare Einbrennfüller auf der Basis saurer Polykondensate bekannt, die durch Umsetzung von Aminoplasten, Polyestern, mehrwertigen Alkoholen, cyclischen Polycarbonsäuren und Acrylat harzen hergestellt werden.

Die aus dem Stand der Technik bekannten Wasserfüller auf Alkydharzbasis weisen jedoch erhebliche Mängel auf. So existieren Haftungsschwächen sowohl zu verschiedenen KTL-Untergründen als auch zu verschiedenen Decklacken und die bei - durch die Spritzapplikation - vorgegebener Viskosität erzielbaren Festkörpergehalte liegen viel zu niedrig. Insbesondere muß aber die Steinschlagbeständigkeit der resultierenden Beschichtung weiter verbessert werden.

Außerdem sind seit einigen Jahren wäßrige Beschichtungsmittel, aber keine Füllmaterialien, auf Polyurethan-Basis bekannt, die zu Überzügen mit guten technischen Eigenschaften führen. So beschreibt die US-PS 4,423,179 wäßrige Beschichtungsmittel, die mit Hilfe üblicher Methoden auf eine Vielzahl von Substraten aufgebracht werden können. Die erhaltenen Überzüge weisen eine verbesserte Flexibilität und Lösungsmittelbeständigkeit auf. Die Hauptkomponenten dieser Beschichtungsmittel sind ein Aminoplastharz und ein Polyurethan mit einer OH-Zahl > 10 , das aus einem Diisocyanat und einem Polyesterpolyol mit einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1200 und 1500 hergestellt wird. Erfindungswesentlich ist die Verwendung von Dimerfettsäuren zum Aufbau des Polyesterpolyols.

Aus der US-PS 3,954,899 sind ebenfalls Beschichtungsmittel auf der Basis hydroxylgruppenhaltiges Polyurethan, Aminoplastharz sowie ggf. hydroxylgruppenhaltige Verbindung, wie z.B. Polyester, bekannt, die sowohl als wäßrige Dispersion als auch auf organischer Lösemittelbasis eingesetzt werden können. Verwendet werden diese Beschichtungsmittel aber insbesondere für die Beschichtung von Gummi oder gummielastischen Kunststoffen, wie z.B. Polyurethanen oder Polyethylenschaumstoffen. Hinweise auf die Eignung bzw. Verwendung dieser Beschichtungsmittel als Füllmaterial oder Steinschlagzwischengrund

finden sich in dieser Schrift nicht.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, wasserverdünnbare Einbrennlacke zur Verfügung zu stellen, die als Füllmaterial oder Steinschlagzwischengrund einsetzbar sind und die die obengenannten Forderungen optimal erfüllen, d.h. sie müssen insbesondere mit Hilfe von elektrostatischen bzw. elektrostatisch unterstützten Spritzverfahren applizierbar sein, bei einem Festkörpergehalt von über 40 Gew.-% eine Viskosität von 20 bis 30 s, gemessen im Auslaufbecher nach DIN 4 aufweisen, gute Verlaufseigenschaften zeigen, ohne Bläschenbildung einbrennbar sein, lagerstabil sein und Filme liefern, die optimale Zwischenhaftungseigenschaften zu unterschiedlichen Grundierungen und Decklacken aufweisen. Insbesondere sollen sie zu Lackierungen mit sehr guter Steinschlagbeständigkeit führen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch Bereitstellen von wasserverdünnbaren Einbrennlacken auf der Basis einer Polyurethan-, Polyester- und ggf. Aminoplastharz-Mischung als Bindemittel, die dadurch gekennzeichnet sind, daß die Einbrennlacke als Bindemittel eine Kombination aus

(I) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis 35, bevorzugt 20 - 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus

a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,

b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und

c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird, ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,

(II) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 25 bis 50 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten, wasserverdünnbaren Polyesters, der herstellbar ist, indem

(A) aus

(a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder

(a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und

(a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und

(a₄) mindestens einem Polyol,

- wobei mindestens 10 Mol %, bevorzugt 30-70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -

ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35-240, bevorzugt 50 - 120, eine OH-Zahl von 56 - 320, vorzugsweise 80 - 200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und

(B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt, und

(III) 0 bis 20 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes

enthalten, wobei die Summe der Komponenten (I) bis (III) jeweils 100 Gew.-% beträgt.

Das erfindungsgemäß in einer Menge von 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, als Bindemittelkomponente I verwendete, in Wasser dispergierbare Polyurethanharz ist aus der DE 35 45 618 bekannt. Es wird erhalten, indem 4,0 bis 1,9 mol der Komponente (Ia), 5,6 bis 11,2 mol der Komponente (Ib) und 1,6 bis 3,7 molder Komponente (Ic) zu einem endständige Isocyanatgruppen aufweisenden Zwischenprodukt umgesetzt werden. Die Umsetzung der Komponenten (Ia), (Ib) und (Ic) erfolgt nach den gut bekannten Verfahren der organischen Chemie (vgl. z.B. Kunststoff-Handbuch, Band 7: Polyurethane, herausgegeben von Dr. Y. Oertel, Carl Hanser Verlag, München-Wien 1983), wobei bevorzugt eine stufenweise Umsetzung der Komponenten (z.B. Bildung eines ersten Zwischenproduktes aus den Komponenten (Ia) und (Ib), das dann mit (Ic) zu einem zweiten Zwischenprodukt umgesetzt wird) durchgeführt

wird.

Es ist aber auch eine gleichzeitige Umsetzung der Komponenten (Ia), (Ib) und (Ic) möglich.

Die Umsetzung wird bevorzugt in Lösungsmitteln durchgeführt, die gegenüber Isocyanatgruppen inert und mit Wasser mischbar sind. Vorteilhaft werden Lösungsmittel eingesetzt, die neben den oben beschriebenen Eigenschaften auch noch gute Löser für die hergestellten Polyurethane sind und sich aus wäßrigen Mischungen leicht abtrennen lassen. Besonders gut geeignete Lösungsmittel sind Aceton und Methyl-
 5 ethylketon.

Als Komponente (Ia) können prinzipiell alle bei der Herstellung von Bindemitteln auf Polyurethanbasis gebräuchliche Polyether- und/oder Polyesterpolyole mit einem Molekulargewicht von 400 bis 3000
 10 (Zahlenmittel) eingesetzt werden. Bevorzugt werden Polyether- und/oder Polyesterdi- eingesetzt.

Als Beispiele für Polyetherpolyole seien Polyoxyalkylenpolyole, insbesondere Poly(oxypropylen)glykole mit einem Molekulargewicht von 300 bis 3000 (Zahlenmittel) genannt. Die als Komponente (Ia) verwendbaren Polyesterpolyole können nach allgemein bekannten Methoden durch Veresterung von organischen Dicarbonsäuren oder ihrer Anhydride mit organischen Diolen hergestellt werden. Dabei können auch Säure-
 15 und/oder Hydroxylkomponenten mitverwendet werden, deren Funktionalität größer als 2 ist.

Es können auch Polyesterdi-ole, die sich von Lactonen ableiten, als Komponente (Ia) verwendet werden. Diese Produkte erhält man beispielsweise durch Umsetzung von ϵ -Caprolacton mit einem Diol. Solche Produkte sind in der US-PS 3169945 beschrieben.

Es können als Komponente (Ia) auch Polyesterpolyole eingesetzt werden, deren Säurekomponente
 20 zumindest zum Teil aus dimeren Fettsäuren besteht. Derartige Systeme sind beispielsweise in der US-PS 4,423,179 beschrieben.

Als Komponente (Ib) können für die Herstellung der Polyurethandispersion beliebige organische Diisocyanate eingesetzt werden. Beispiele von geeigneten Diisocyanaten sind Trimethylen-
 25 diisocyanat, Tetramethylen- diisocyanat, Pentamethylen- diisocyanat, Hexamethylen- diisocyanat, Propylen- diisocyanat, Ethylen- diisocyanat, 2,3-Dimethylethylen- diisocyanat, 1-methyltrimethylen- diisocyanat, 1,3-Cyclopentylendi- isocyanat, 1,4-Cyclohexylen- diisocyanat, 1,2-Cyclohexylen- diisocyanat, 1,3-Phenylen- diisocyanat, 1,4-Phenylen- diisocyanat, 2,4-Toluylen- diisocyanat, 2,6-Toluylen- diisocyanat, 4,4'-Biphenylen- diisocyanat, 1,5-Naphthylendi- isocyanat, 1,4-Naphthylendi- isocyanat, 1-isocyanatomethyl-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexan, Bis-(4-isocyanatocyclohexyl)-methan, Bis-(4-isocyanatophenyl)-methan, 4,4'-Diisocyanatodiphenylether und
 30 2,3-Bis-(8-isocyanato-octyl)-4-octyl-5-hexyl-cyclohexan.

Bevorzugt werden aliphatische, besonders bevorzugt cycloaliphatische Diisocyanate eingesetzt.

Als Komponente (Ic) werden Verbindungen eingesetzt, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil der als Komponente (Ic) eingesetzten Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vorzugsweise vor der Umsetzung mit einem
 35 tertiären Amin neutralisiert worden ist.

Durch Einstellung eines bestimmten Mischungsverhältnisses zwischen den zur Anionenbildung befähigten Gruppen enthaltenden und den von diesen Gruppen freien Verbindungen kann der Anteil an ionischen Gruppen im Polyurethanmolekül gesteuert werden.

Geeignete mit Isocyanatgruppen reagierende Gruppen sind insbesondere Hydroxylgruppen. Die Ver-
 40 wendung von Verbindungen, die primäre oder sekundäre Aminogruppen enthalten, kann einen negativen Einfluß auf die oben beschriebene Verarbeitbarkeit der Dispersionen haben. Art und Menge von gegebenenfalls einzusetzenden aminogruppenhaltigen Verbindungen sind vom Durchschnittsfachmann durch einfach durchzuführende Routineuntersuchungen zu ermitteln.

Als zur Anionenbildung befähigte Gruppen kommen vor allem Carboxyl- und Sulfonsäuregruppen in Betracht. Diese Gruppen können vor der Umsetzung mit einem tertiären Amin neutralisiert werden, um eine
 45 Reaktion mit den Isocyanatgruppen zu vermeiden.

Als Verbindung, die mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reagierende Gruppen und mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe enthält, sind beispielsweise Dihydroxypropionsäure, Dimethylolpro-
 50 pionsäure, Dihydroxybernsteinsäure oder Dihydroxybenzoesäure geeignet. Geeignet sind auch die durch Oxydation von Monosacchariden zugänglichen Polyhydroxysäuren, z.B. Glukonsäure, Zuckersäure, Schleimsäure, Glukuronsäure und dergleichen.

Aminogruppenhaltige Verbindungen sind beispielsweise α,δ -Diaminoveraliansäure, 3,4-Diaminobenzo-
 55 säure, 2,4-Diamino-toluol-sulfonsäure-(5), 4,4'-Diamino-di-phenylethersulfonsäure und dergleichen.

Geeignete tertiäre Amine zur Neutralisation der anionischen Gruppen sind beispielsweise Trimethyl-
 55 amin, Triethylamin, Dimethylanilin, Diethylanilin, Triphenylamin, Dimethylethanolamin und dergleichen. Erfolgt die Neutralisation in organischer Phase, wird bevorzugt Triethylamin eingesetzt, bei der Neutralisation in wäßriger Phase bevorzugt Dimethylethanolamin.

Als Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen aufweisen, jedoch frei von

zur Anionenbildung befähigten Gruppen sind, können beispielsweise niedermolekulare Diole oder Diamine mit primären oder sekundären Aminogruppen eingesetzt werden.

Das aus den Komponenten (Ia), (Ib) und (Ic) gebildete isocyanatgruppenhaltige Zwischenprodukt wird mit dem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol umgesetzt. Die Umsetzung wird vorzugsweise durch die Stöchiometrie der eingesetzten Komponenten so gesteuert, daß es zu Kettenverlängerungen und ggf. auch zu Verzweigungen der Bindemittelmoleküle kommt. Bei dieser Umsetzung muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß keine vernetzten Produkte erhalten werden (vgl. z.B. US-PS 4,423,179).

Für diese Umsetzung geeignete Polyole sind beispielsweise Trimethylolpropan, Glycerin, Erythrit, Mesoerythrit, Arabit, Adonit, Xylit, Mannit, Sorbit, Dulcitol, Hexantriol, (Poly)Pentaerythritol usw.

Ganz besonders gute Ergebnisse können erzielt werden, wenn Trimethylolpropan als Polyol eingesetzt wird. Man kann auch alle vier Komponenten (Ia), (Ib), (Ic) und Polyol gleichzeitig umsetzen, wobei aber unbedingt darauf zu achten ist, daß unvernetzte Polyurethane erhalten werden.

Nach der Umsetzung des aus (Ia), (Ib) und (Ic) erhaltenen Zwischenproduktes mit der Polyolkomponente, die vorzugsweise in einem gegenüber Isocyanatgruppen inerten, mit Wasser mischbaren, das entstehende Polyurethan gut lösenden und aus wäßrigen Mischungen gut abtrennbaren Lösungsmitteln (z.B. Aceton oder Methyläthylketon) durchgeführt worden ist und gegebenenfalls noch durchzuführenden Neutralisierung der zur Anionenbildung befähigten Gruppen wird das Reaktionsprodukt in eine wäßrige Phase überführt. Das kann zum Beispiel durch Dispergierung des Reaktionsgemisches in Wasser und Abdestillieren der unter 100°C siedenden organischen Lösungsmittelanteile geschehen.

Unter wäßriger Phase ist Wasser, das auch noch organische Lösungsmittel enthalten kann, zu verstehen. Als Beispiele für Lösungsmittel, die im Wasser vorhanden sein können, seien heterocyclische, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, ein- oder mehrwertige Alkohole, Ether, Ester und Ketone, wie zum Beispiel N-Methylpyrrolidon, Toluol, Xylol, Butanol, Ethyl- und Butylglykol sowie deren Acetate, Butyldiglykol, Ethylenglykoldibutylether, Ethylenglykoldiethylether, Diethylenglykoldimethylether, Cyclohexanon, Methyläthylketon, Aceton, Isophoron oder Mischungen davon genannt.

Bei der Herstellung des erfindungsgemäß als Bindemittelkomponente II verwendeten, in Wasser dispergierbaren, epoxidmodifizierten Polyesters sind die Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) in Art und Menge so auszuwählen, daß mindestens 10 Mol-%, bevorzugt 30 bis 70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten und daß nach allgemein bekannten Syntheseprinzipien aus den Komponenten (a₁) und/oder (a₂), (a₃) und (a₄) ein Polyester synthetisiert werden kann, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35 bis 240, bevorzugt 50 bis 120, eine OH-Zahl von 56 bis 320, vorzugsweise 80 bis 200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind.

Die Carboxylgruppen des Polyesters werden von den Komponenten (a₁) und/oder (a₂) geliefert. Der Polyester kann unter alleiniger Verwendung der Carboxylgruppenlieferanten (a₁) bzw. (a₂) oder unter Verwendung eines Gemisches aus den Komponenten (a₁) und (a₂) aufgebaut werden.

Als Komponente (a₁) kann unter Berücksichtigung der obengenannten Forderungen im Prinzip jede zur Herstellung von Polyestern geeignete, mindestens drei Carboxylgruppen enthaltende Polycarbonsäure bzw. ein reaktives Derivat (z.B. Anhydrid, Ester oder Halogenid) oder ein Gemisch solcher Säuren bzw. Säurederivate eingesetzt werden. Als Beispiele seien Trimellithsäure, Trimesinsäure (1,3,5-Benzoltricarbonsäure), Pyromellithsäure und trimere Fettsäuren genannt. Bevorzugt wird Trimellithsäure eingesetzt.

Als Komponente (a₂) kann unter Berücksichtigung der obengenannten Forderungen im Prinzip jedes zur Herstellung von Polyestern geeignete carboxylgruppenhaltige Polyol bzw. ein Gemisch solcher Polyole eingesetzt werden, wobei unter einem Polyol eine organische Verbindung verstanden wird, die mindestens zwei Hydroxylgruppen trägt. Vorteilhafterweise wird Dimethylolpropionsäure als (a₂)-Komponente eingesetzt.

Als Komponente (a₃) kann unter Berücksichtigung der obengenannten Forderung im Prinzip jede zur Herstellung von Polyestern geeignete zwei Carboxylgruppen enthaltende Polycarbonsäure bzw. reaktives Derivat (z.B. Anhydrid, Ester oder Halogenid) oder ein Gemisch solcher Säuren bzw. Säurederivate eingesetzt werden. Als Beispiele für geeignete Säuren seien genannt: Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Endomethylentetrahydrophthalsäure, Bernsteinsäure, Adipinsäure, Korksäure, Acelainsäure, Sebacinsäure und dimere Fettsäuren. Bevorzugt werden Phthalsäure, Isophthalsäure, Adipinsäure und dimere Fettsäuren eingesetzt.

Als Komponente (a₄) kann unter Berücksichtigung der obengenannten Forderungen im Prinzip jedes zur Herstellung von Polyestern geeignete Polyol bzw. ein Gemisch von Polyolen eingesetzt werden, wobei unter Polyol eine organische Verbindung verstanden wird, die mindestens 2 Hydroxylgruppen trägt.

Geeignete Polyole sind z.B. Ethylenglykol, Propandiol, Butandiol, Pentandiol, Neopentylglykol, Hexandiol, Diäthylenglykol, Glycerin, Trimethylethan, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Dipentaerythrit, Hydroxyypivalinsäureneopentylglykolester, 2-Methyl-2-propyl-propandiol-1,3, 2,2,4-Trimethylpentandiol-1,3 und 2,2,5-Trimethylhexandiol-1,6. Bevorzugt werden Neopentylglykol, Hexandiol-1,6 und Hydroxyypivalinsäureneopentylglykolester eingesetzt.

Der aus den Komponenten (a₁) und/oder (a₂), (a₃) und (a₄) hergestellte Polyester mit den obengenannten Kenndaten wird mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-Molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500 aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem erfindungsgemäßen epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt.

Bei den Epoxidharzen auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, handelt es sich in der Regel um Umsetzungsprodukte von Bisphenolen mit Epichlorhydrin. Diese Epoxidharze sollen ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisen und vorzugsweise im Durchschnitt eine bis zwei, besonders bevorzugt zwei Epoxidgruppen pro Molekül enthalten.

Es können auch mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltende Derivate dieser Epoxidharze eingesetzt werden. Als geeignete Derivate können mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül aufweisende Umsetzungsprodukte aus den obengenannten Epoxidharzen und einer (cyclo-)aliphatischen Mono- oder Polycarbonsäure, vorzugsweise einer Mono- oder Polycarbonsäure mit einem mindestens 6 C-Atome aufweisenden (cyclo-)aliphatischen Strukturelement, verwendet werden. Die Derivate können hergestellt werden, indem die in Rede stehenden Epoxidharze beispielsweise mit polymeren, vorzugsweise dimeren Fettsäuren, Adipinsäure, Azelainsäure, Dodekandicarbonsäure, langkettigen Monocarbonsäuren, Tetrahydrophthalsäure oder Hexahydrophthalsäure so umgesetzt werden, daß Umsetzungsprodukte entstehen, die noch mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthalten.

Ganz besonders bevorzugte wasserverdünnbare Überzugszusammensetzungen werden erhalten, wenn der in Stufe (A) synthetisierte Polyester mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-Molekül eines mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül aufweisenden Umsetzungsproduktes aus einem Epoxidharz auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, und einer (cyclo-) aliphatischen Mono- oder Polycarbonsäure mit einem mindestens 18 C-Atome aufweisenden (cyclo-) aliphatischen Strukturelement, vorzugsweise einer polymeren, insbesondere einer dimeren Fettsäure, umgesetzt worden ist.

Die Umsetzung zwischen dem in der Stufe (A) synthetisierten Polyester mit dem Epoxidharz bzw. Epoxidharzderivat muß so geführt werden, daß im wesentlichen nur die Carboxylgruppen des Polyesters mit den Epoxidgruppen des Epoxidharzes umgesetzt werden und daß Konkurrenzreaktionen, wie z.B. die Umsetzung von Hydroxylgruppen mit Epoxidgruppen nur in untergeordnetem Maße ablaufen.

Geeignete Reaktionsbedingungen sind z.B.: Reaktionstemperatur 25 - 180 °C, vorzugsweise 80 - 160 °C. Die Umsetzung kann in einem inerten Lösungsmittel oder in Substanz durchgeführt werden und wird vorteilhafterweise durch basische Katalysatoren, wie z.B. tertiäre Amine, katalysiert.

Nach Neutralisation von mindestens einem Teil der in dem erfindungsgemäßen epoxidharzmodifizierten Polyester enthaltenen Carboxylgruppen mit basischen Verbindungen, wie z.B. Ammoniak, aliphatischen sekundären und tertiären Aminen, wie Diisopropanolamin, Dimethyl- und Diethylaminoethanol sowie Trimethyl-, Triethyl- und Tripropylamin, vorzugsweise tertiären Aminen, liegt der erfindungsgemäße epoxidharzmodifizierte Polyester in wasserverdünnbarer Form vor.

Die Menge der in dem Bindemittel der erfindungsgemäßen wasserverdünnbaren Einbrennlacke enthaltenden Komponente (II) liegt zwischen 20 und 70 Gew.-%, bevorzugt zwischen 25 und 50 Gew.-%.

Außerdem enthalten die erfindungsgemäßen Einbrennlacke 0 bis 20 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes. Bevorzugt werden wasserverdünnbare Melamin- und/oder Benzoguanaminharze eingesetzt.

Wasserlösliche Melaminharze sind an sich bekannt und werden in größerem Umfang eingesetzt. Es handelt sich hierbei um veretherte Melamin-formaldehyd-Kondensationsprodukte. Ihre Wasserlöslichkeit hängt - abgesehen vom Kondensationsgrad, der möglichst niedrig sein soll, - von der Veretherungskomponente ab, wobei nur die niedrigsten Glieder der Alkanol- bzw. Ethylenglykolmonoetherreihe wasserlösliche Kondensate ergeben. Die größte Bedeutung haben die Hexamethoxymethylmelaminharze. Bei Verwendung von Lösungsvermittlern können auch butanolveretherte Melaminharze in wäßriger Phase dispergiert werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, Carboxylgruppen in das Kondensat einzufügen. Umetherungsprodukte hochveretherter Formaldehydkondensate mit Oxycarbonsäuren sind über ihre Carboxylgruppen nach Neu-

tralisation wasserlöslich und können als zusätzliche Bindemittelkomponente eingesetzt werden.

Anstelle oder zusammen mit den beschriebenen Melaminharzen können auch andere wasserlösliche oder wasserdispersierbare Aminharze, wie z.B. Benzoguanaminharze eingesetzt werden.

Die unter Verwendung der obengenannten Bindemitteldispersion hergestellten, als Füllermaterialien und
 5 Steinschlagzwischengrund geeigneten Einbrennlacke können außerdem alle zur Herstellung von Automobil-
 füllern bzw. Steinschlagzwischengründen gebräuchlichen Pigmente, Füllstoffe, Weichmacher, Stabilisatoren,
 Netzmittel, Dispergierhilfsmittel, Verlaufsmittel, Entschäumer und Katalysatoren enthalten. Diese Einbrenn-
 lacke weisen in gebrauchsfertigem Zustand eine Viskosität von 20 bis 30 s, gemessen im Auslaufbecher
 10 nach DIN 4, einen Wassergehalt von 45 bis 55 Gew.-% und einen Gehalt an organischen Lösungsmitteln
 von 4 bis 10 Gew.-% auf. Alle Gewichtsprozent-Angaben sind auf die gesamte Beschichtungszusammenset-
 zung (= 100 Gew.-%) bezogen. Die mit Hilfe der erfindungsgemäßen Einbrennlacke hergestellten
 Füllermaterialien können mit Hilfe von elektrostatischen bzw. elektrostatisch unterstützten Spritzverfahren
 problemlos aufgetragen und ohne Bläschenbildung eingebrannt werden und liefern Beschichtungen, die auf
 unterschiedlichen Grundierungen gut haften und auf denen auch unterschiedliche Decklackschichten gut
 15 haften. Ein weiterer wichtiger Vorteil sind die guten Verlaufeigenschaften des Füllermaterials sowie
 insbesondere die verbesserte Steinschlagbeständigkeit der resultierenden Beschichtung.

Die Erfindung betrifft auch Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien, bei denen

(1) ein Elektrotacklack appliziert und eingebrannt wird,

(2) ein Füllermaterial appliziert und eingebrannt wird und

20 (3) eine ein- oder mehrschichtige Decklackierung appliziert und eingebrannt wird,

und das dadurch gekennzeichnet ist, daß als Füllermaterial ein wasserverdünnter Einbrennlack eingesetzt
 wird, der als Bindemittel eine Kombination aus

(I) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von
 15 bis 35, bevorzugt 20 - 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus

25 a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400
 bis 3000,

b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und

c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei
 30 vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird,
 ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie
 Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthalten-
 den Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,

(II) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 25 bis 50 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten, wasserverdünntba-
 35 ren Polyesters, der herstellbar ist, indem

(A) aus

(a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reakti-
 ven Derivat dieser Säure und/oder

(a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und

40 (a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat
 dieser Säure und

(a₄) mindestens einem Polyol,

wobei mindestens 10 Mol.-%, bevorzugt 30-70 Mol.-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und
 45 (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol.-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome
 aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -

ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000,
 bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35 bis 240, bevorzugt 50 - 120, eine OH-Zahl von 56-320,
 vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxyl-
 gruppen einkondensiert sind und

50 (B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0
 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis
 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder minde-
 stens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingun-
 gen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharz-
 55 modifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien
 Carboxylgruppen in wasserverdünnter Form vorliegt,
 und

(III) 0 bis 20 Gew.-% eines wasser verdünnbaren Aminoplastharzes enthält, wobei die Summe der Komponenten (I) bis (III) 100 Gew.-% ergibt.

Für die Herstellung des in dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten wasser verdünnbaren Einbrennlacks geeignete Verbindungen sind die bereits bei der Beschreibung der wasser verdünnbaren Einbrennlacke aufgeführten Verbindungen.

Als Grundierung wird vorzugsweise ein gebräuchlicher kathodisch abscheidbarer Elektrotacklack aufgebracht und eingebrannt. Als Decklackierung können alle gebräuchlichen Decklacke eingesetzt werden, wobei Zweischichtlackierungen, insbesondere Zweischichtmetalleffektlackierungen auf Basis eines wasser verdünnbaren Basislackes, bevorzugt sind.

Weiterhin betrifft die Erfindung Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien, bei denen

- (1) ein Elektrotacklack appliziert und eingebrannt wird,
- (2) ein Steinschlagzwischengrund appliziert und getrocknet wird
- (3) ein Füllmaterial appliziert und eingebrannt wird und
- (4) eine ein- oder mehrschichtige Decklackierung appliziert und eingebrannt wird,

dadurch gekennzeichnet, daß als Steinschlagzwischengrund ein wasser verdünnbarer Einbrennlack eingesetzt wird, der als Bindemittel eine Kombination aus

(I) 40 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 50 bis 70 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis 35, bevorzugt 20 bis 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus

a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,

b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und

c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird,

ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,

(II) 10 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 25 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten, wasser verdünnbaren Polyesters, der herstellbar ist, indem

(A) aus

(a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder

(a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und

(a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und

(a₄) mindestens einem Polyol,

- wobei mindestens 10 Mol.-%, bevorzugt 30-70 Mol.-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol.-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -

ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35 - 240, bevorzugt 50 - 120, eine OH-Zahl von 56 - 320, vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und

(B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0

Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasser verdünnbarer Form vorliegt,

(III) 0 bis 15 Gew.-% eines wasser verdünnbaren Aminoplastharzes und

(IV) 0 bis 10 Gew.-% eines wasser verdünnbaren Polyesterharzes

enthält, wobei die Summe der Komponenten (I) bis (IV) jeweils 100 Gew.-% beträgt.

Die Komponenten (I) bis (III) des wäßrigen Einbrennlackes wurden bereits oben beschrieben. Die als Komponente (IV) in einer Menge von 0 bis 10 Gew.-% eingesetzten wasser verdünnbaren Polyester sind solche mit freien Carboxylgruppen, d.h. Polyester mit hoher Säurezahl. Es sind grundsätzlich zwei Methoden bekannt, die benötigten Carboxylgruppen in das Harzsystem einzufügen. Der erste Weg besteht

darin, die Veresterung bei der gewünschten Säurezahl abubrechen. Nach Neutralisation mit Basen sind die so erhaltenen Polyester in Wasser löslich und verfilmen beim Einbrennen. Die zweite Möglichkeit besteht in der Bildung partieller Ester von Di- oder Polycarbonsäuren mit hydroxylreichen Polyestern mit niedriger Säurezahl. Für diese Reaktion werden üblicherweise Anhydride der Dicarbonsäuren herangezogen, welche unter milden Bedingungen unter Ausbildung einer freien Carboxylgruppe mit der Hydroxylkomponente umgesetzt werden.

In dem Verfahren einsetzbare Elektrotauchlacke und Decklacke sind ebenfalls bereits oben beschrieben.

Als Füllermaterialien können die erfindungsgemäßen Füller, aber auch die aus dem Stand der Technik bekannten (Wasserfüller auf Alkydharzbasis (z.B. gemäß der DE-OS 35 37 855), die Wasserfüller gemäß der Patentanmeldung DE 36 36 368 und auch Füller auf Lösungsmittelbasis eingesetzt werden.

Die Erfindung wird in den folgenden Beispielen näher erläutert. Alle Angaben über Teile und Prozentsätze sind Gewichtsangaben, falls nicht ausdrücklich etwas anderes festgestellt wird.

15

Herstellung einer Polyurethandispersion I

1056 g eines hydroxiterminierten-Polyesters aus 1 mol Neopentylglykol, 2 mol Hexandiol-1,6 und 2 mol Adipinsäure werden zusammen mit 185 g Dimethylolpropionsäure 2 h bei 100°C im Vakuum entwässert. Dann werden nach Abkühlung auf 60°C 1100 g Methyllethylketon, 1114 g 4,4'-Diisocyanato-dicyclohexylmethan und 3 g Dibutylzinnlaurat unter Rühren zugegeben. Durch Kühlen wird die Reaktionstemperatur auf 80°C gehalten.

Bei einem NCO-Gehalt, bezogen auf das Gesamtprodukt, von 2,1 % werden 74,5 g Trimethylolpropan, weitere 523,7 g Methyllethylketon sowie weitere 3 g Dibutylzinnlaurat bei 80°C zugegeben. Nachdem eine Viskosität von 200 - 250 s (gemessen im 6 mm Becher, Probe verdünnt 1 : 1 mit N-Methylpyrrolidon) erreicht ist, wird abgekühlt und unter dem Schnellrührer mit 42,5 g Dimethylethanolamin in 1427 g Wasser dispergiert. Dann wird das Methyllethylketon unter Vakuum bei maximal 65°C abdestilliert. Nachdem der überwiegende Teil des Methyllethylketons abdestilliert ist, werden weitere 1800 g Wasser zugegeben und das restliche Methyllethylketon abdestilliert. Die resultierende feinteilige, niedrigviskose Dispersion weist einen nichtflüchtigen Anteil von 39 % und einen pH-Wert von 7,2 auf.

Herstellung einer Polyurethandispersion II

11,420 g 4,4'-Diisocyanato-dicyclohexylmethan werden auf 50°C aufgeheizt. Innerhalb 60 min werden 19,110 g eines Polyesters aus 2 mol Adipinsäure, 2 mol Hexandiol und 1 mol Neopentylglykol (Säurezahl 1-3 mg KOH/g, 68 %ig in N-Methylpyrrolidon) so zugegeben, wie es die auftretende exotherme Reaktion zuläßt. Die Temperatur läßt man auf 90°C steigen und hält sie 30 min. Nun kühlt man auf 60°C ab und gibt 8,400 g Aceton, 1,640 g Dimethylolpropionsäure sowie 0,850 g Triethylamin unter Rühren zu.

Nun hält man die Temperatur bei 60°C bis ein NCO-Gehalt von 1,46 %, bezogen auf die Einwaage, erreicht ist. Dann werden 0,640 g Trimethylolpropan, 2,760 g Aceton und 0,010 g Dibutylzinnlaurat zugegeben. Die Temperatur wird bei 60°C (Rückfluß) gehalten, bis eine Viskosität, gemessen im DIN-4-Becher, von 140 - 160 s erreicht ist. Dann werden 51,000 g deionisiertes Wasser zudosiert und das Aceton im Vakuum vollständig abdestilliert. Mit 4,170 g deionisiertem Wasser wird auf einen Festkörper von 30 % eingestellt.

Man erhält eine feinteilige Dispersion mit einer Viskosität von 20 - 50" Auslaufzeit im DIN-4-Becher und einem pH-Wert von 7,7 - 7,9.

Herstellung einer Polyesterdispersion I

In einem mittels Wärmeträgeröl beheizbaren Edelstahlreaktionskessel, der mit einem Ankerrührer, Rückflußkühler, Schutzgaszuleitung (N₂) und Temperaturfühler für die Reaktionsguttemperatur versehen ist, werden 922,5 g eines Epoxidharzes aus Bisphenol A und Epichlorhydrin mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 185 und 2,5 g N,N-Dimethylbenzylamin eingewogen und unter Rühren auf 100°C erhitzt. Dann werden bei 100°C portionsweise 600,0 g einer technischen polymeren Fettsäure (Dimerengehalt mindestens 80 Gew.-%, Trimerengehalt höchstens 20 Gew.-%, Monomerenanteil höchstens 1 Gew.-%) zugesetzt und auf 140°C aufgeheizt. Es wird so lange umgesetzt, bis eine Säurezahl von 1,5 und ein Epoxidäquivalentgewicht

von 535 erreicht worden ist. Anschließend wird mit 380 g Diethylenglykolmonobutylether verdünnt. (Eine 50 Gew.-%ige Lösung des Produktes in Diethylenglykolmonobutylether zeigt eine Lösungsviskosität von 120 mPa.s (23°C, ICI Platte-Kegel-Viskosimeter).

- 442,4 g Hexandiol-1,6 und 166,6 g einer technischen polymeren Fettsäure (Dimerengehalt mindestens 80 Gew.-%, Trimerengehalt höchstens 20 Gew.-%, Monomerenanteil höchstens 1 Gew.-%) werden in einem mittels Wärmeträgeröl beheizbaren Edelstahlreaktionskessel, der mit einem Ankerrührer, Füllkörperkolonne, Brückenkondensator mit Vorlage, Schutzgaszuleitung (N₂) und Temperaturfühlern für die Reaktionsguttemperatur und die Brudentemperatur am Kolonnenkopf versehen ist, eingewogen und auf 130°C aufgeheizt. Dann werden 184,3 g Isophthalsäure zugegeben und weiter aufgeheizt. Sobald sich Kondensationswasser bildet (ab etwa 160°C), wird die Reaktionsguttemperatur so langsam unter Abdestillieren des Kondensationswassers bis auf höchstens 220°C gesteigert, daß die Brudentemperatur am Kolonnenkopf 103°C nicht übersteigt. Es wird bei 220°C so lange kondensiert, bis das Reaktionsgut eine Säurezahl von 10,5 erreicht hat. Nach Abkühlen auf 140°C werden portionsweise 266,7 g Trimellithsäureanhydrid in das Reaktionsgut unter Rühren eingetragen. Danach wird auf 150°C aufgeheizt und so lange verestert, bis das Reaktionsgut eine Säurezahl von 67,7 erreicht hat. Dann wird auf 120°C und mit Ethylenglykolmonobutylether so verdünnt, daß eine Lösung mit 90 Gew.-% Feststoffgehalt erhalten wird.

- 1110 g dieser Polyesterharzlösung werden mit 270 g der nach dem oben beschriebenen Verfahren hergestellten Epoxidharzlösung versetzt. Das Gemisch wird auf 140°C erwärmt und bei 140°C so lange umgesetzt, bis das Produkt eine Säurezahl von 40,9 (bezogen auf Festkörper) und ein Epoxidäquivalentgewicht von mehr als 50.000 aufweist. Dann wird das Reaktionsgut auf 100°C abgekühlt, mit 63,0 g N,N-Dimethylethanolamin neutralisiert.

- Das Reaktionsgut wird dann unter Rühren in 2.000 g deionisiertes Wasser, das auf 60°C erwärmt wurde, abgelassen, und durch intensives Rühren wird eine stabile Bindemitteldispersion erzeugt, die mit 180 g deionisiertem Wasser und N,N-Dimethylethanolamin auf einen Festkörper von 35 Gew.-% (bestimmt nach 60-minütiger Trocknung bei 130°C in einem Umlufttrockenschrank) und einen pH-Wert bei 23°C von 6,60 eingestellt.

Herstellung einer Polyesterdispersion II

- 278,9 g Neopentylglykol, 113,7 g Tetrahydrophthalsäureanhydrid und 101,2 g Isophthalsäure werden in einem mittels Wärmeträgeröl beheizbaren Edelstahlreaktionskessel, der mit einem Ankerrührer, Füllkörperkolonne, Brückenkondensator mit Vorlage, Schutzgaszuleitung (N₂) und Temperaturfühlern für die Reaktionsguttemperatur und die Brudentemperatur am Kolonnenkopf versehen ist, eingewogen und aufgeheizt. Sobald sich Kondensationswasser bildet (ab etwa 160°C), wird die Reaktionsguttemperatur so langsam unter Abdestillieren des Kondensationswassers weiter bis auf höchstens 220°C gesteigert, daß die Brudentemperatur am Kolonnenkopf 105°C nicht übersteigt. Es wird bei 220°C so lange kondensiert, bis das Reaktionsgut eine Säurezahl von 17-19 mg KOH/g aufweist und die Viskosität der in Butylglykol angelösten Probe (60 % Festkörper) bei 23°C 1,0 bis 1,2 dPas beträgt. Nach Abkühlen auf 150°C werden portionsweise 127,8 g Trimellithsäureanhydrid in das Reaktionsgut unter Rühren eingetragen. Danach wird auf 160°C aufgeheizt und so lange verestert, bis das Reaktionsgut eine Säurezahl von 55 - 59 mg KOH/g erreicht hat und die Viskosität der in Butylglykol angelösten Probe (60 Festkörper) bei 23°C 16,0 - 18,0 dPas beträgt. Dann wird schnell auf 120°C abgekühlt und das Reaktionsgut mit 103,9 g Butylglykol im Reaktor angelöst. Dann werden 30,0 g Dimethylethanolamin und 210 g entionisiertes Wasser unter Rühren zugegeben und das Reaktionsgut vollständig gelöst. Mit 9,2 g Dimethylethanolamin und 25,3 g entionisiertem Wasser wird ein pH-Wert von 6,3 - 6,5 und ein Festkörper von 60 % (60 min bei 130°C) eingestellt.

Beispiel 1: Herstellung eines Füllers I

- 18 Gew.-% der Polyesterdispersion I werden mit 0,2 Gew.-% einer 50 %igen Lösung eines handelsüblichen Netzmittels auf Basis Tertiär-Acetylen-Glykol, gelöst in Ethylenglykol, und 4,3 Gew.-% entionisiertem Wasser sowie 0,1 Gew.-% N,N-Dimethylethanolamin versetzt und mit 11,0 Gew.-% nachbehandeltem Titandioxid vom Rutiltyp, 11,0 Gew.-% handelsüblichem, feinteiligem Bariumsulfat, 1,3 Gew.-% oberflächenbehandeltem Talkum und 0,1 Gew.-% eines handelsüblichen Flammrußesangepastet. Diese Mischung wird in eine diskontinuierliche Laborsandmühle gefüllt und dispergiert, bis eine Feinheit von max. 12 µm, gemessen im Grindometer nach Hegmann, erreicht wird. Aus der Dispergiermischung wird dann unter Zusatz von weiteren 6,0 Gew.-% der Polyesterdispersion I, 40 Gew.-% der Polyurethandispersion I, 4,0

- Gew.-% niedrigmolekularem, mit Methanol hochverethertem Melaminharz und 4,0 Gew.-% entionisiertem Wasser nach allgemein bekannten Methoden der Füller I erhalten. Der pH-Wert dieses Füllers wird mit N,N-Dimethylethanolamin auf 7,8 bis 8,0 eingestellt. Die Viskosität des Füllers beträgt 120 s, gemessen im Auslaufbecher nach DIN 4 bei 20°C. Der Füller wird nun mit entionisiertem Wasser auf eine Viskosität von 25 s, gemessen im Auslaufbecher nach DIN 4 bei 20°C, eingestellt und mit einer Fließbecherpistole (Düsenöffnung 1,2 mm; Luftdruck 4,5 bar) in zwei Kreuzgängen mit einer Minute Zwischenabluftzeit auf mit einem Elektrotacklack gemäß Beispiel 6 der DE-PS 27 01 002 beschichtete phosphatierte Stahlbleche aufgespritzt. Die Applikation erfolgte bei einer Lufttemperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchte von 60 %.
- Außerdem wird der Füller auch elektrostatisch appliziert. Dabei wurde mit einer Esta-Behr-Anlage mit einer Glocke TOS 300/5/8, einem Abstand von 30 cm und einer Drehzahl von 30.000 Umdrehungen pro Minute bei einer relativen Luftfeuchte von 40 - 70 % gearbeitet.
- Die beschichteten Stahlbleche werden 10 min bei 23°C und 10 min bei 80°C in einem Umluftofen abgelüftet und dann 20 min bei 160°C in einem Umluftofen eingebrannt und abgekühlt.
- Danach werden alle Stahlbleche zusätzlich mit einem Lösungsmittelhaltigen weißen Einbrennlack auf Basis eines Alkydharzes mit gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (Säurezahl 12, OH-Zahl 110) in Kombination mit einem mittelmolekularen, teilweise mit n-Butanol veretherten Melaminharz (Verhältnis 2 : 1), pigmentiert mit einem nachbehandelten Titandioxid vom Rutiltyp (PVK 21 %) und mit Lösungsmitteln und Additiven, die üblicherweise für die Verarbeitung eines Lackes für die Automobilserienlackierung eingesetzt werden, überspritzt und 30 min bei 130°C eingebrannt (Trockenfilmdicke 37 bis 40 µm).
- Die Überzüge zeichnen sich insbesondere durch sehr gute Steinschlagbeständigkeit sowie guten Verlauf, gute Abdeckung der Struktur der Grundierung und gute Zwischenhaftung (vgl. Tabelle 1) aus.

25 Vergleichsbeispiel

Herstellung eines Füllers II

- 18 Gew.-% der Polyesterdispersion I werden mit 0,2 Gew.-% einer 50 %igen Lösung eines handelsüblichen Netzmittels auf Basis Tertiär-Acetylen-Glykol, gelöst in Ethylenglykol, und 4,3 Gew.-% entionisiertem Wasser sowie 0,1 Gew.-% N,N-Dimethylethanolamin versetzt und mit 11,0 Gew.-% nachbehandeltem Titandioxid vom Rutiltyp, 11,0 Gew.-% handelsüblichem, feinteiligem Bariumsulfat, 1,3 Gew.-% oberflächenbehandeltem Talkum und 0,15 Gew.-% eines handelsüblichen Flammrußesangepastet. Diese Mischung wird in eine diskontinuierliche Laborsandmühle gefüllt und dispergiert, bis eine Feinheit von max. 12 µm, gemessen im Grindometer nach Hegman, erreicht wird. Aus der Dispergiermischung wird dann unter Zusatz von weiteren 17,8 Gew.-% Polyesterdispersion I, 2,5 Gew.-% Butylglykol, 0,7 Gew.-% wasserverdünnbarem Acrylatharz als Verlaufsmittel, 10,0 Gew.-% der Polyesterdispersion II, 2,4 Gew.-% niedrigmolekularem, mit Methanol/Ethanol hochverethertem Benzoguanaminharz, 1,0 Gew.-% niedrigmolekularem, mit Methanol/n-Butanol hochverethertem Melaminharz, 1,0 Gew.-% einer 10 %igen Lösung eines Aminosalzes der p-Toluolsulfonsäure, gelöst in Butylglykol, 16,55 Gew.-% entionisiertem Wasser, 1,8 Gew.-% eines handelsüblichen Benzins und 0,2 Gew.-% N,N-Dimethylethanolamin nach allgemein bekannten Methoden der Füller II erhalten. Der pH-Wert des Füllers wird mit N,N-Dimethylethanolamin auf 7,8 eingestellt. Die Viskosität des Füllers beträgt 110 s, gemessen im Auslaufbecher nach DIN 4 bei 20°C.
- Dieser Füller II wird - wie im Beispiel 1 beschrieben auf elektrotacklackierte Stahlbleche appliziert und eingebrannt. Nach dem Abkühlen werden die Stahlbleche analog zu Beispiel 1 mit einem Einbrenndecklack überspritzt und eingebrannt.
- Die Ergebnisse der verschiedenen Prüfungen der Beschichtungen sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

50 Beispiel 2:

Herstellung eines Steinschlagzwischengrundes

- 3,5 Gew.-% einer handelsüblichen 75 %igen Lösung eines wasserverdünnbaren, modifizierten Epoxidharzesters in Butylglykol und 11,5 Gew.-% der Polyesterdispersion I werden mit 0,2 Gew.-% einer 50 %igen Lösung eines handelsüblichen Netzmittels auf Basis Tertiär-Acetylen-Glykol, gelöst in Ethylenglykol,

0,1 Gew.-% N,N-Dimethylethanolamin und 7,6 Gew.-% entionisiertem Wasser versetzt und mit 5,7 Gew.-% handelsüblichem, feinteiligem Bariumsulfat, 7,6 Gew.-% nachbehandeltem Titandioxid vom Rutiltyp, 0,7 Gew.-% oberflächenbehandeltem Talkum und 0,2 Gew.-% eines handelsüblichen Flammrußesangepastet. Die Mischung wird in eine diskontinuierliche Laborsandmühle gefüllt und dispergiert, bis eine Feinheit von max. 12 µm, gemessen im Grindometer nach Hegman, erreicht wird. Aus der Dispergiermischung wird dann unter Zusatz von 57,6 Gew.-% der Polyurethandispersion II, 2,9 Gew.-% niedrigmolekularem, mit Methanol hochverethertem Melaminharz und 2,4 Gew.-% einer 1 : 10 Lösung von Dimethylethanolamin in Wasser nach allgemein bekannten Methoden der Steinschlagzwischengrund erhalten. Der pH-Wert dieses Steinschlagzwischengrundes wird mit N,N-Dimethylethanolamin auf 8,0 eingestellt. Die Viskosität des Steinschlagzwischengrundes beträgt 110 s, gemessen im Auslaufbecher nach DIN 4 bei 20°C. Der Steinschlagzwischengrund wird nun mit entionisiertem Wasser auf eine Viskosität von 18 s, gemessen im Auslaufbecher nach DIN 4 bei 20°C, eingestellt und - wie in Beispiel 1 für den Füller beschrieben - auf elektrottauchlackierte Stahlbleche appliziert und 5 min bei 110°C mit IR-Strahlung getrocknet. Danach erfolgt die Applikation des Füllers II, das Einbrennen des Füllers und die Decklackierung der Stahlbleche analog zu Beispiel 1.

Die Ergebnisse der verschiedenen Prüfungen der Beschichtungen sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1

Prüfergebnisse			
	Füller I	Füller II	Steinschlagzwischengrund plus Füller II
Schichtdicke (µm)	35	35	15 Steinschlagzwischengrund 25 Füller II
Gitterschnitt nach DIN 53151 (Gt B)	1	1	1
Erichsentiefung (mm)	5,8	5,8	5,8
Steinschlagtest *	1 - 2	3	1 - 2

* Der Steinschlagtest wurde mit einem VDA-Steinschlagprüfgerät (Modell 508) durchgeführt (innerhalb von 20 s Beschuß mit zweimal 500 g Stahlschrot; Druck 2 bar). Die Bewertungsskala reicht von 1 (sehr gut) bis 10 (sehr schlecht).

Ansprüche

1. Wasserverdünnbare Einbrennlacke auf der Basis einer Polyurethan-, Polyester- und ggf. Aminoplastharz-Mischung als Bindemittel, dadurch gekennzeichnet, daß die Einbrennlacke als Bindemittel eine Kombination aus
 - (I) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis 35, bevorzugt 20 bis 30 aufweist und herstellbar ist, indem aus
 - a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,
 - b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und
 - c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird, ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,
 - (II) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 25 bis 50 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten, wasserverdünnbaren Polyesters, der herstellbar ist, indem
 - (A) aus
 - (a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder
 - (a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und
 - (a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und
 - (a₄) mindestens einem Polyol,

- wobei mindestens 10 Mol-%, bevorzugt 30-70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -
 ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000,
 5 bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35-240, bevorzugt 50-120, eine OH-Zahl von 56-320, vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und
 (B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-Molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisen-
 10 den Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt, und
 15 (III) 0 bis 20 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes enthalten, wobei die Summe der Komponenten (I) bis (III) jeweils 100 Gew.-% beträgt.
 2. Wasserverdünnbarer Einbrennlack nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil der Komponenten (a₁) und/oder (a₂) aus mindestens einer polymeren, vorzugsweise dimeren Fettsäure besteht.
 3. Wasserverdünnbarer Einbrennlack nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der in
 20 Stufe (A) gewonnene Polyester mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-Molekül eines mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül aufweisenden Umsetzungsproduktes aus einem Epoxidharz auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, und einer (cyclo-)aliphatischen Mono- oder Polycarbonsäure, vorzugsweise einer Mono- oder Polycarbonsäure mit einem mindestens 6 C-Atome aufweisenden (cyclo-)aliphatischen
 25 Strukturelement, umgesetzt worden ist.
 4. Wasserverdünnbarer Einbrennlack nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der in Stufe (A) gewonnene Polyester mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-Molekül eines mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül aufweisenden Umsetzungsproduktes aus einem Epoxidharz auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000,
 30 bevorzugt 170 bis 500, und einer (cyclo-)aliphatischen Mono- oder Polycarbonsäure mit einem mindestens 18 C-Atome aufweisenden (cyclo-)aliphatischen Strukturelement, vorzugsweise einer polymeren, insbesondere einer dimeren Fettsäure, umgesetzt worden ist.
 5. Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien, bei denen
 (1) ein Elektrotauchlack appliziert und eingebrannt wird,
 (2) ein Füllmaterial appliziert und eingebrannt wird und
 35 (3) eine ein- oder mehrschichtige Decklackierung appliziert und eingebrannt wird, dadurch gekennzeichnet, daß als Füllmaterial ein wasserverdünnbarer Einbrennlack eingesetzt wird, der (I) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis 35, bevorzugt 20 - 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus
 40 a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,
 b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und
 c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird,
 45 ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,
 (II) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 25 bis 50 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten, wasserverdünnbaren Polyesters, der herstellbar ist, indem
 50 (A) aus
 (a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder
 (a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und
 55 (a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und
 (a₄) mindestens einem Polyol,
 - wobei mindestens 10 Mol-%, bevorzugt 30-70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und

- (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -
 ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35-240, bevorzugt 50-120, eine OH-Zahl von 56-320,
 5 vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und
 (B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A und/oder einem mindestens eine
 10 Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt,
 und
 15 (III) 0 bis 20 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminopastharzes enthält, wobei die Summe der Komponenten (I) bis (III) jeweils 100 Gew.-% beträgt.
 6. Verfahren zur Lackierung von Automobilkarosserien, bei denen
 (1) ein Elektrottauchlack appliziert und eingebrannt wird
 (2) ein Steinschlagzwischengrund appliziert und getrocknet wird
 20 (3) ein Füller appliziert und eingebrannt wird und
 (4) eine ein- oder mehrschichtige Decklackierung appliziert und eingebrannt wird,
 dadurch gekennzeichnet, daß als Steinschlagzwischengrund ein wasserverdünnbarer Einbrennlack eingesetzt wird, der als Bindemittel eine Kombination aus
 (I) 40 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 50 bis 70 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis
 25 35, bevorzugt 20 bis 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus
 a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,
 b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und
 c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei
 30 zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird,
 ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,
 35 (II) 10 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 25 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten wasserverdünnbaren Polyester, der herstellbar ist, indem
 (A) aus
 (a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder
 40 (a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und
 (a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und
 (a₄) mindestens einem Polyol,
 - wobei mindestens 10 Mol-%, bevorzugt 30-70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und
 45 (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -
 ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35-240, bevorzugt 50-120, eine OH-Zahl von 56-230,
 vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und
 50 (B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt,
 55

(III) 0 bis 15 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes und

(IV) 0 bis 10 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Polyesterharzes

enthält, wobei die Summe der Komponenten (I) bis (IV) jeweils 100 Gew.-% beträgt.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil der Komponenten (a₁) und/oder (a₃) aus mindestens einer polymeren, vorzugsweise dimeren Fettsäure besteht.

8. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der in Stufe (A) gewonnene Polyester mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül aufweisenden Umsetzungsproduktes aus einem Epoxidharz auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, und einer (cyclo-)aliphatischen Mono- oder Polycarbonsäure, vorzugsweise einer Mono- oder Polycarbonsäure mit einem mindestens 6 C-Atome aufweisenden (cyclo-)aliphatischen Strukturelement, umgesetzt worden ist.

9. Verfahren nach Anspruch 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der in Stufe (A) gewonnene Polyester mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül aufweisenden Umsetzungsproduktes aus einem Epoxidharz auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, und einer (cyclo-)aliphatischen Mono- oder Polycarbonsäure mit einem mindestens 18 C-Atome aufweisenden (cyclo-)aliphatischen Strukturelement, vorzugsweise einer polymeren, insbesondere einer dimeren Fettsäure, umgesetzt worden ist.

10. Verwendung einer Kombination aus

(I) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis 35, bevorzugt 20 - 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus

a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,

b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und

c) 1,6 bis 3,7 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird,

ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden,

(II) 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 25 bis 50 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten, wasserverdünnbaren Polyesters, der herstellbar ist, indem

(A) aus

(a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder

(a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und

(a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und

(a₄) mindestens einem Polyol,

- wobei mindestens 10 Mol-%, bevorzugt 30-70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten -

ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35-240, bevorzugt 50-120, eine OH-Zahl von 56-320, vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und

(B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einen Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt,

und

(III) 0 bis 20 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes,

wobei die Summe der Komponenten (I) bis (III) jeweils 100 Gew.-% beträgt, als Bindemittel in wasserverdünnbaren Einbrennlacken, die bei der Lackierung von Automobilkarosserien zur Herstellung von Füllerschichten eingesetzt werden.

11. Verwendung einer Kombination aus

- 5 (I) 40 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 50 bis 70 Gew.-%, eines Polyurethanharzes, das eine Säurezahl von 15 bis 35, bevorzugt 20 bis 30, aufweist und herstellbar ist, indem aus
- a) 4,0 bis 1,9 mol Polyether- und/oder Polyesterdiolen mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 3000,
- b) 5,6 bis 11,2 mol Diisocyanaten und
- 10 c) 1,6 bis 3,6 mol Verbindungen, die zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten, wobei zumindest ein Teil dieser Verbindungen mindestens eine zur Anionenbildung befähigte Gruppe aufweist, die vor oder nach dem Einbau der Komponente (Ic) in das Polyurethanmolekül neutralisiert wird, ein endständige Isocyanatgruppen aufweisendes Zwischenprodukt hergestellt worden ist, dessen freie Isocyanatgruppen anschließend zumindest teilweise mit
- 15 einem mindestens drei Hydroxylgruppen enthaltenden Polyol, vorzugsweise Triol, umgesetzt wurden, (II) 10 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 25 Gew.-%, eines epoxidharzmodifizierten wasserverdünnbaren Polyesters, der herstellbar ist, indem
- (A) aus
- (a₁) mindestens einer mindestens drei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und/oder
- 20 (a₂) mindestens einem mindestens eine Carboxylgruppe aufweisenden Polyol und
- (a₃) mindestens einer zwei Carboxylgruppen enthaltenden Polycarbonsäure bzw. einem reaktiven Derivat dieser Säure und
- (a₄) mindestens einem Polyol,
- 25 - wobei mindestens 10 Mol-%, bevorzugt 30-70 Mol-%, der eingesetzten Komponenten (a₁), (a₂), (a₃) und (a₄) (bezogen auf (a₁) + (a₂) + (a₃) + (a₄) = 100 Mol-%) mindestens ein mindestens sechs C-Atome aufweisendes (cyclo-)aliphatisches Strukturelement enthalten - ein Polyester synthetisiert worden ist, der ein mittleres Molekulargewicht (Zahlenmittel) von unter 2000, bevorzugt 500 bis 1500, eine Säurezahl von 35-240, bevorzugt 50-120, eine OH-Zahl von 56-230,
- 30 vorzugsweise 80-200, aufweist und in dem alle (a₁)- und (a₃)-Komponenten über mindestens zwei Carboxylgruppen einkondensiert sind und
- (B) dieser so gewonnene Polyester anschließend mit 0,3 bis 1,5, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Äquivalenten pro Polyester-molekül eines ein Epoxidäquivalentgewicht von 170 bis 1000, bevorzugt 170 bis 500, aufweisenden Epoxidharzes auf Basis eines Bisphenols, vorzugsweise Bisphenol A, und/oder einem mindestens eine Epoxidgruppe pro Molekül enthaltenden Derivat dieses Epoxidharzes unter Reaktionsbedingungen, bei
- 35 denen im wesentlichen nur Carboxylgruppen mit Epoxidgruppen reagieren, zu einem epoxidharzmodifizierten Polyester umgesetzt worden ist, der nach Neutralisation von mindestens einem Teil der freien Carboxylgruppen in wasserverdünnbarer Form vorliegt,
- (III) 0 bis 15 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Aminoplastharzes und
- 40 (IV) 0 bis 10 Gew.-% eines wasserverdünnbaren Polyesterharzes,
- wobei die Summe der Komponenten (I) bis (IV) jeweils 100 Gew.-% beträgt, als Bindemittel in wasserverdünnbaren Einbrennlacken, die bei der Lackierung von Automobilkarosserien zur Herstellung von Stein-schlagzwischengründen eingesetzt werden.

45

50

55